

裂缝病害处理工程数量表

国道324线汕头下埔小桥至春源工业村路段灾毁恢复重建工程

桩号	位置	旧路病害情况				裂缝处理		备注	
		纵缝		横缝		重度纵缝 贴50cm宽防裂贴 (m)	重度横缝 贴25cm宽防裂贴 (m)		
		轻度(缝宽≤5mm) (m)	重度(缝宽>5mm) (m)	轻度(缝宽≤5mm) (m)	重度(缝宽>5mm) (m)				
K523+267 ~ K524+000	左侧	43.6	218	95.8	479	218	479		
	右侧	84.2	421	125.6	628	421	628		
K524+000 ~ K525+000	左侧	156	780	176	880	780	880		
	右侧	175.2	876	228.1	1140.5	876	1140.5		
K525+000 ~ K526+020	左侧	139.6	698	124.15	620.75	698	620.75		
	右侧	155	775	221.4	1107	775	1107		
预增裂缝(按10%计)		75.36	376.8	97.105	485.525	376.8	485.525		
合计		828.96	4144.8	1068.155	5340.775	4144.8	5340.775		
			注: 1.对于纵横裂缝缝宽在5mm以内, 应按如下步骤处治: (1) 清除缝中杂物及尘土; (2) 将稠度较低的热沥青灌入缝中, 灌入深度约为缝深的2/3; (3) 填入干净石屑或粗砂, 并捣实; (4) 将溢出缝外的沥青及石屑、砂清除。 2.对于纵横裂缝缝宽在5mm以上, 应按如下步骤处治: (1) 除去已松动的裂缝边缘;(2) 用热沥青混合料填入缝中,捣实;(3) 将溢出缝外的沥青及石屑、砂清除; (4) 贴上面层防裂帖(防裂帖应严格按产品相关技术要求施工)。						

编制:

复核:

审核:

图号: S-11